

# APPARATUS FOR PRODUCTION OF COMPOUND SEMICONDUCTOR CRYSTAL

Patent number:

JP7017792

**Publication date:** 

1995-01-20

Inventor:

KATAYAMA KOJI

Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

Classification:

- international:

C30B27/02; C30B15/02; H01L21/208

- european:


**Application number:** 

JP19930161836 19930630

Priority number(s):

## Abstract of JP7017792

PURPOSE:To provide an apparatus for production of the compd. semiconductor crystal capable of averting the generation of pipe clogging and permitting pulling up and growing of the compd. semiconductor single crystal having excellent crystallinity even if a raw material supplying pipe of a smaller bore in supplying a nonvolatile element raw material. CONSTITUTION: This apparatus for production of the compd. semiconductor crystal has at least the first raw material supplying pipe 5 of a double pipe structure consisting of an outside pipe 101 for passing an inert gas and an inside pipe 100 for supplying the nonvolatile element raw material 12 to a raw material melt 21 in a raw material synthesizing container 22. The device is so constituted that a raw material supplying port 105 for supplying the nonvolatile element raw material 12 to the raw material melt 21 in the inside pipe 100 is coated with the gaseous flow formed by passing the inert gas to the outside pipe 101.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公朋番号

# 特開平7-17792

(43)公開日 平成7年(1995)1月20日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

酸別配号

FΙ

技術表示箇所

C30B 27/02

15/02

HO1L 21/208

P 9277-4M

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-161836

(71) 出願人 000002130

住友電気工業株式会社

(22) 山鎮日

平成5年(1993)6月30日

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72)発明者 片山 浩二

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友


電気工業株式会社伊丹製作所内

(74)代理人 介理士 深見 久郎 (外3名)

## (54) 【発明の名称】 化合物半導体結晶の製造装置

# (57) 【要約】

【目的】 不揮発性元素原料を供給するのにより口径の小さい原料供給管を用いても管詰りが生じず、結晶性に優れた化合物半導体単結晶を引上げ成長することができる化合物半導体結晶の製造装置を提供することである。 【構成】 本発明に従う化合物半導体結晶の製造装置は、少なくとも不活性ガスを流すための外部管101と、不揮発性元素原料12を原料合成容器2内の原料融液21に供給する内部管100とからなる二重管構造の第1の原料供給管50を備えており、原料供給時には、内部管100において不揮発性元素原料12を原料融液21に供給するための原料供給口105が外部管101に不活性ガスを流すことによって形成されるガス流に覆われるように構成される。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 揮発性元素原料と不揮発性元素原料とを 反応させて原料融液を合成するための原料合成容器と、 前配原料合成容器外部に設けられ、前配不揮発性元素原 料を収容するための第1の原料容器と、

前配第1の原料容器に接続し、前配不揮発性元素原料を 前配原料合成容器に供給するための第1の原料供給管 と、

前記原料合成容器外部に設けられ、前記揮発性元素原料を収容するための第2の原料容器と、

前記第2の原料容器に接続し、前記揮発性元素原料を前 記原料合成容器に供給するための第2の原料供給管とを 備え、

前記原料融液の合成と合成された原料融液からの単結晶の引上げを併行して行なう単結晶の製造装置において、前記第1の原料供給管は、不活性ガスを流すための外側の管と、前記不揮発性元素原料を前記原料合成容器内の原料融液に供給する内側の管とを少なくとも備える多重管構造をなしており、前記内側の管において前記不揮発性元素原料を前記原料融液に供給するための原料供給口は、前記外側の管に不活性ガスを流すことによって形成されるガス流に覆われることを特徴とする、化合物半導体結晶の製造装置。

【請求項2】 前記第1の原料供給管において、前記外側の管の先端開口部が前記内側の管の原料供給口より前記ガス流方向の前方に配置され、かつ前記外側の管の先端開口部が内側に絞込まれた構造を有する、請求項1に記載の化合物半導体結晶の製造装置。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、GaAs等の化合物半 導体単結晶の製造装置の構造の改良に関するものであ る。

## [0002]

【従来の技術】1回の成長工程でより長尺の単結晶を得るため、結晶原料を連続的に補給しながら、原料融液を合成し、原料融液から単結晶を引上げ成長する結晶製造技術としてこれまでに次のような方法が提案されている。

【0003】① 予め合成された多結晶状の固体原料をるつぼ内の原料融液に供給する方法

- ② 予め合成された融液状の液体原料を輸送パイプを通 じて原料融液に供給する方法
- ③ GaやAs等の単体元素を原料供給管を通じてるつぼ内に供給し、るつぼ内で原料融液の合成と融液からの単結晶の引上げを同時に進行させる方法

上記③の方法は、①の方法のように予め結晶原料を別のるつぼで合成しておく必要もなく、また不純物汚染を招く危険も少ない。また、③の方法は、②の方法のように高温の結晶原料を供給する複雑な装置あるいは高度な技 50

術を必要としない。

【0004】たとえば、このような③の方法を用いて、 単結晶を成長する際に用いる従来の典型的な化合物半導 体結晶の製造装置について説明する。

【0005】図3は、上記③の方法に従う従来の典型的な化合物半導体結晶の製造装置の構造を示す模式図である。

【0006】図3を参照して、この装置は、気密容器1内で原料融液を合成しながら併行して<u>単結晶を引上げ成</u>長していくものである。気密容器1は、カーボン材にPBNコーティングを施した円筒形状の結晶成長容器2aと同材質からなる蓋部2bで構成されている。

【0007】結晶成長容器2aの上端部に形成される環状の溝部に蓋部2bが嵌め込まれ、B2O3等の液体對止剤3でシールされることにより密閉空間が形成されている。結晶成長容器2aの底部中心には、回転可能な下軸26が貫通している。下軸26が貫通した部分は液体對止剤3でシールされている。下軸26は、結晶成長容器2a内部に延び、その上端にはPBN製のるつぼ22を支持するためのるつぼ支持台23が形成されている。るつぼ22は、るつぼ支持台23が形成されている。るつぼ22は、るつぼ支持台23に支持されて、結晶成長容器2a内に設けられる。るつぼ22内には、予め合成された原料融液21が収容される。また、二重るつぼ20により、結晶育成融液と原料合成融液を分離する構造になっている。

【0008】るつぼ22の中心上方には、回転昇降可能な結晶引上げ用回転軸17が設けられ、回転軸17の先端には種結晶(シード)18が取付けられている。回転軸17は、蓋部2bの上部を貫いており、この貫かれた部分はB2O3等の液体封止剤3でシールされている。結晶成長容器2aの底部には、原料融液中の高解離圧元素24が貯留されている。

【0009】一方、気密容器1の周囲には、結晶成長時の容器下部、中部および上部の温度をそれぞれ制御するために、底部ヒータ4、メインヒータ5および不揮発性元素用ヒータ6が設けられている。原料融液22および育成された結晶表面からの高解離圧元素の熱解離を防ぐため、底部ヒータ4により高解離圧元素24の蒸気圧が制御される。気密容器1内の圧力は排気口25からの排気量を制御することにより一定に保持される。

【0010】このように構成される装置において、さらに気密容器1の外側上部には、原料融液の構成原料を収容するためのアンプル11,13が設けられている。アンプル11には、不揮発性元素12が収容されており、アンプル13には揮発性元素14が固体形状で収容されている。

【0011】アンプル11,13には、それぞれ原料供給管15,16が接続されている。原料供給管15,1 6は、蓋部2bの上部を質きかつるつぼ22まで延びている。不揮発性元素を供給するための原料供給管15の

2

管口は、るつぼ22内の原料融液21の上方で開口しており、一方揮発性元素を供給するための原料供給管16の管口は、るつぼ22内の原料融液21中において開口している。アンプル11,13の周囲には、ヒータ7,8がそれぞれ設けられている。なお、原料供給管15,16が蓋部2bの上部を貫く部分は密閉されている。

【0012】次に、以上のように構成される装置を用いてGaAsの単結晶を製造する際には、るつぼ22内にGaAs多結晶をチャージし、各シール部の液体封止剤3の温度を600℃以上に上げることにより気密容器1を密閉した後、メインヒータ5によりるつぼ22周辺の温度を1300℃まで上昇させる。この加熱によりるつぼ22内の原料多結晶は融解される。また各ヒータにより、気密容器1内の最低温度が617℃を下回らないよう、温度を設定する。

【0013】アンブル13にはAsが収容され、ヒータ8によりアンプル13内のAsの温度を620℃程度に加熱し、1気圧以上の蒸気圧で原料供給管16を通じて供給する。また、アンプル11にはGaが収容され、Gaの固化を防ぐためにヒータ7で50℃程度に保たれる。これらの原料は、るつぼ22内で混合されかつ原料融液が合成される。次いで、回転軸17を下降させて、回転軸17の先端に設けられた種結晶18を原料融液21中に浸漬させる。シーディングの後、化合物半導体単結晶19を引上げ成長させる。

【0014】上記の装置においては、アンプル13より 気体でAsを供給する場合、供給されたAsガスが原料 融液面より蒸発すれば、気密容器1内のAsガスの圧力 が増大する。Asガスの圧力の増大は、原料融液表面で の合成反応を促進する。したがって、アンプル11に設 けられた制御ガス導入口10によってGaの供給圧力と 気密容器1内の蒸気圧をうまく均衡させることにより、 所望の組成の単結晶を引上げることができる。

### [0015]

【発明が解決しようとする課題】上述した③の方法に従う従来の典型的な化合物半導体結晶の製造装置には、次のような問題点があった。

【0016】従来の製造装置では、原料融液21に不揮発性元素12を供給する原料供給管15の原料供給口が、気密容器1内の揮発性元素ガス雰囲気中に開口されていることが必要なため、揮発性元素ガスが、原料供給管15内を不揮発性元素12が収容されたアンプル11側に向かって逆方向に拡散移動してしまうことがある。このような場合、原料供給管15の低温部では反応により合成された化合物が固化し、管詰りを発生することがある。

【0017】特に、不揮発性元素原料の供給量をより正確に調整するために原料供給口が細径化された原料供給管15を用いた場合には、このような管詰りは深刻な問題となっていた。

【0018】本発明は、上述の課題を解消するためになされたもので、不揮発性元素原料を所定量供給するのに原料供給口の口径がより小さい原料供給管を用いても管詰りが生じず、単結晶を連続的に引上げ成長することができる化合物半導体結晶の製造装置を提供することを目的とする。

### [0019]

【課題を解決するための手段】本発明に係る化合物半導 体結晶の製造装置は、揮発性元素原料と不揮発性元素原 料とを反応させて原料融液を合成するための原料合成容 器と、原料合成容器外部に設けられ、不揮発性元素原料 を収納するための第1の原料容器と、第1の原料容器に 接続し、不揮発性元素原料を原料合成容器に供給するた めの第1の原料供給管と、原料合成容器外部に設けら れ、揮発性元素原料を収納するための第2の原料容器 と、第2の原料容器に接続し、揮発性元素原料を原料合 成容器に供給するための第2の原料供給管とを備え、原 料融液の合成と合成された原料融液からの単結晶の引上 げを併行して行なう単結晶の製造装置であって、第1の 原料供給管は、不活性ガスを流すための外側の管と、不 揮発性元素原料を原料合成容器内の原料融液に供給する 内側の管を少なくとも備える多重管構造をなしており、 内側の管において不揮発性元素原料を原料融液に供給す るための原料供給口は、外側の管に不活性ガスを流すこ とによって形成されるガス流に覆われることを特徴とす る。

【0020】本発明に係る化合物半導体結晶の製造装置の第1の原料供給管において、外側の管の先端閉口部が内側の管の原料供給口よりガス流方向の前方に配置され、かつ外側の管の先端閉口部が内側に絞込まれた構造を有してもよい。

# [0021]

【作用】本発明に係る化合物半導体結晶の製造装置では、原料合成容器内の揮発性元素ガス雰囲気下におかれることが必然的な、不揮発性元素原料を供給するための第1の原料元素供給管が多重管構造をなしている。多重管構造において、外側の管が少なくとも内側の管の原料供給口近傍の空間を取囲む。したがって外側の管に不活性ガスを流すことによって形成されるガス流により、内側の管の原料供給口近傍の空間に原料合成容器内の揮発性元素ガス圧よりも高圧の不活性ガス雰囲気を形成することができる。

【0022】この結果、内側の管の原料供給口近傍に存在する揮発性元素ガスは効率よく外方に押返され、揮発性元素ガスが第1の原料元素供給管内に入り込むことが防止される。このように、第1の原料元素供給管への揮発性元素ガスの逆流がほぼ完全に阻止されることで、第1の原料元素供給管内での揮発性元素ガスと不揮発性元素原料とによる化合物の合成および固化による管詰りの発生はより効果的に防止される。

【0023】したがって、不揮発性元素原料を一定量精度よく供給するために、原料供給口の口径がより小さく 被込まれた原料供給管を用いても、結晶成長時における 管詰りの発生を解消することができる。

#### [0024]

【実施例】以下、図面を参照して本発明に従う一実施例 を説明することにより、本発明の装置の特徴を明らかに する。

【0025】図1は、本発明の一実施例に従う化合物半 導体結晶の製造装置の構造を示す模式図である。また、 図2は、図1に示した化合物半導体結晶の製造装置の部 分拡大図である。

【0026】図1を参照して、この装置は、気密容器1 内で原料融液を合成しながら併行して単結晶を引上げ成 長していくものである。気密容器1は、カーボン材にP BNコーティングを施した円筒形状の結晶成長容器2a と同材質からなる蓋部2bで構成されている。

【0027】結晶成長容器2aの上端部に形成される環状の溝部に蓋部2bが嵌め込まれ、B2O3等の液体封止剤3でシールされることにより密閉空間が形成されている。結晶成長容器2aの底部中心には、回転可能な下軸26が貫通している。下軸26が貫通した部分は液体封止剤3でシールされている。下軸26は、結晶成長容器2a内部に延び、その上端にはPBN製のるつぼ22を支持するためのるつぼ支持台23が形成されている。

【0028】るつぼ22は、るつぼ支持台23に支持されて、結晶成長容器2a内に設けられる。るつぼ22内には、予め合成された原料融液21が収容される。また、二重るつぼ20により、結晶育成融液と原料合成融液を分離する構造になっている。

【0029】るつぼ22の中心上方には、回転昇降可能な結晶引上げ用回転軸17が設けられ、回転軸17の先端は種結晶(シード)18が取付けられている。回転軸17は、蓋部2bの上部を貫いており、この貫かれた部分はB2O3等の液体封止剤3でシールされている。結晶成長容器2aの底部には、原料融液中の高解離圧元素24が貯留されている。

【0030】一方、気密容器1の周囲には、結晶成長時の容器下部、中部および上部の温度をそれぞれ制御するために、底部ヒータ4、メインヒータ5および不揮発性 40元素用ヒータ6が設けられている。原料融液22および育成された結晶表面からの高解離圧元素の熱解離を防ぐため、底部ヒータ4により高解離圧元素24の蒸気圧が制御される。気密容器1内の圧力は排気口25からの排気量を制御することにより一定に保持される。

【0031】このように構成される装置において、さらに気密容器1の外側上方には、原料融液の構成材料を収容するためのアンプル11,13が設けられている。アンプル11には、不揮発性元素12が収容されており、アンプル13には揮発性元素14が固体形状で収容され 50

ている。

【0032】アンプル11には、原料供給管50が接続され、アンプル13には、原料供給管16が接続されている。原料供給管50および原料供給管16は、蓋部2bの上部を貫きかつるつぼ22まで延びている。不揮発性元素を供給するための原料供給管50の管口は、るつぼ22内の原料融液21の上方で開口しており、一方揮発性元素を供給するための原料供給管16の管口は、るつぼ22内の原料融液21中で開口している。アンプル11,13の周囲には、ヒータ7,8がそれぞれ設けられており、原料供給管50,16が蓋部2bの上部を貫く部分は密閉されている。

6

【0033】以上のように構成されるこの装置の特徴は、図2に示すように、るつぼ22内の原料融液21に液状の不揮発性元素12を供給する原料供給管50が多重管構造を有している点である。

【0034】ここでは、最も基本的な多重管構造の一例 として、内部管100と外部管101とからなる二重管 構造について例示する。

【0035】二重管構造においては、外部管101が内部管100の少なくとも原料供給口105の周辺空間を取囲むように設けられており、かつ外部管101には不活性ガスを導入するための不活性ガス導入口9が接続されている。

【0036】不活性ガス導入口9については詳細に図示しないが、外部管101の管内に不活性ガスを導入するため、気密容器1の側部外方に設けられた不活性ガス供給手段30、たとえば不活性ガスボンベ等に接続されている。ここで使用し得る不活性ガスとしては、たとえばAr,  $N_2$ , He等を挙げることができる。

【0037】一方、内部管100は、不揮発性元素12 が収容されたアンプル11に接続されており、その原料 供給口から液状の不揮発性元素が供給される。

【0038】次に、以上のような構造を有する原料供給管50を備えた装置を用いてGaAsの単結晶を製造する際には、るつぼ22内に予め合成されたGaAs多結晶をチャージし、各シール部の液体封止剤3の温度を600℃以上に上げることにより気密容器1を密閉した後、メインヒータ5によりるつぼ22周辺の温度を1300℃まで上昇させる。この加熱によりるつぼ22内の原料多結晶が融解される。各ヒータにより、気密容器1内の最低温度が617℃を下回らないように温度を設定する。

【0039】一方、アンプル13にはAsが収容され、ヒータ8によりアンプル13内のAsの温度を620℃程度に加熱し、気化したAsガスは、1気圧以上の蒸気圧で原料供給管16を通じて気密容器1内の原料融液21中に供給される。また、アンプル11にはGaが収容され、Gaの固化を防ぐためにヒータ7で50℃程度に保たれる。次に、不活性ガスボンベ30から不活性ガス

を不活性ガス導入口9を通じて原料供給管50の外部管101内に連続的に導入し、管内が正圧となるように不活性ガスを流す。これにより形成される不活性ガス流は、図2中矢印で示すように、内部管100の原料供給口105の周辺空間を覆うようにして、不活性ガス雰囲気を形成する。このような状態において、内部管100の原料供給口105から液状のGa12がるつぼ22内の原料融液21中に一定量の割合で供給される。この際、不活性ガス流によるカウンターフロー効果によって、気密容器1内のAsガスは押返され、原料元素供給管50の内部管100内へのAsガスの逆流が阻止される。

【0040】供給された原料元素は、るつぼ22内で混合されかつ原料融液21に合成される。次いで、回転軸17を下降させて回転軸17の先端に設けられた種結晶18を原料融液21中に浸漬し、化合物半導体の単結晶

【0041】次に、本実施例について具体的な実験結果につき説明する。本発明例として上述した構造を有する装置において、内部管100の原料供給口105の内径の大きさが異なる原料供給管50を用い、不揮発性元素Gaの供給圧力、揮発性元素Asの供給圧力、および不活性ガスの流速を表1に示すように設定した条件下で、10mm/時の引上げ速度により4インチのGaAs単結晶の引上げ成長を実施した場合の管詰りの状況を調査し、その結果を表1に示した。

【0.042】また、従来例として、多重管構造を持たない原料供給管を備えた従来の化合物半導体結晶の製造装置を用いて、表1に示すように設定した条件下で、同様にGaAs単結晶の引上げ成長を実施し、管詰りの状況を比較した。その結果を併せて表1に示した。

[0043]

【表1】

| 9を引上げ放長させる。 |            |            |           |             |                |                    |                    |                |
|-------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|             | 原料供<br>の内径 | 給管<br>(mm) | G a<br>圧力 | の供給<br>(気圧) | 不活性ガスの 種 類     | 不活性ガスの<br>流速(cc/分) | A s の供給<br>圧力 (気圧) | 管詰り発生<br>の 有 無 |
| 本発明例        | 0.         | 1          | 0.        | 2 5         | N <sub>2</sub> | 200                | 1. 0               | 無              |
|             | 0.         | 3          | 0.        | 0 3         | N <sub>2</sub> | 200                | . 1. 0             | 無              |
|             | 0.         | 5          | 0.        | 0 1         | N <sub>2</sub> | 200                | 1, 0               | 無              |
|             | 0.         | 7          | 0.        | 0 0 5       | Nz             | 200                | 1. 0               | 無              |
|             | 1.         | 0          | 0. (      | 0025        | N <sub>2</sub> | 200                | 1. 0               | 無              |
| 従           | 0.         | 1          | 0.        | 2 5         |                |                    | 1. 0               | 有              |
| 米           | 0.         | 5          | 0.        | 0 1         |                |                    | 1. 0               | 有              |
| 例           | 0.         | 7          | 0.        | 0 0 5       |                |                    | 1. 0               | 有              |

19を引上げ成長させる。

【0044】表1の結果から明らかなように、従来例では、原料供給管の原料供給口の内径がかなり大きくても管詰りが発生してしまうのに対して、本発明例では、原料供給管50の内部管100の原料供給口105の口径を0.1mmまで細径化しても管詰りは発生しなかった。また、本発明例で育成された直径4インチのGaAs単結晶は全長400mmにわたって転位密度の平均値が300cm<sup>-3</sup>以下でかつ極めて均質な比抵抗特性を示した。

【0045】このように、不揮発性元素を供給する原料 供給管を多重構造にすることにより、結晶成長時の管詰 りを効果的に防止して、結晶性に優れた化合物半導体結 晶を製造できることがわかる。

【0046】なお、ここでは不活性ガスの種類および流速については一設定区しか設けなかったが、N2以外にAr等の他のガスを用いても同様の効果が得られる。ま 50

た、不活性ガスの流速についてはカウンターフロー効果が期待できる程度であれば特に限定されるものではない。上記実施例の場合、 $N_2$  ガスの流速が10 c c/分以上であれば、ほぼ同等の効果が期待できる。

【0047】また、本実施例においては、二重管構造を 有する原料供給管50についてのみ例示したが、三重管 以上の多重管構造であっても構わない。

【0048】さらに、本実施例においては、原料供給管50の外部管の先端管口の形状について、図2に示すように、外部管101の先端管口106が、内部管100の原料供給口105よりガス流方向の前方に配置され、かつ外部管101の先端管口106がさらに内側に絞込まれた構造を例示したが、これに何ら限定されるものではない。カウンターフロー効果をより高めるため、原料供給管の外部管101の先端管口106の形状においてさらに様々な改良が行なわれても構わない。

10

## [0049]

【発明の効果】本発明に従う化合物半導体結晶の製造装置では、不揮発性元素原料を供給するための第1の原料供給管が、不活性ガスを流すための外側の管と、不揮発性元素原料を原料合成容器内の原料融液に供給する内側の管とを少なくとも備える多重管構造をなしており、内側の管において不揮発性元素原料を原料融液に供給するための原料供給口は、外側の管に不活性ガスを流すことによって形成されるガス流に覆われる。したがって、原料合成容器内の揮発性元素ガスが第1の原料元素供給管内に入り込むことが回避され、化合物半導体単結晶の成長時に第1の原料供給管内での化合物の合成および固化による管詰りの発生は防止される。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に従う化合物半導体結晶の製造装置の構造を示す模式図である。

【図2】図1に示した化合物半導体結晶の製造装置の部 分拡大図である。

【図3】従来の典型的な化合物半導体結晶の製造装置の 構造を示す模式図である。


## 【符号の説明】

- 1 気密容器
- 2 a 結晶成長容器
- 2 b 蓋部
- 3 液体封止剤
- 4 底部ヒータ
- 5 メインヒータ


- 6 不抑発性元素用ヒータ
- 7,8 ヒータ
- 9 不活性ガス導入口
- 10 制御用ガス導入口
- 11 アンプル
- 12 不揮発性元素
- 13 アンプル
- 14 揮発性元素
- 16 原料供給管
- 17 結晶引上げ用回転軸
- 18 種結晶
- 19 化合物半導体単結晶
- 20 二重るつぼ
- 21 原料融液
- 22 るつぼ
- 23 るつぼ支持台
- 24 高解離圧元素
- 25 排気口
- 26 下軸
- 20 30 不活性ガス供給手段
  - 50 原料供給管
  - 100 内部管
  - 101 外部管
  - 105 原料供給口
  - 106 先端管口

なお、各図中、同一符号は同一または相当部分を示す。

【図1】



[図3]



١